



NEXLER STANDARD V60 S42H

Natavitelný vrchní asfaltové pásy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ nosné vložky	skelná rohož
Typ posypu	hrubozrnný
Ohebnost při nízké teplotě	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Šířka	$\geq 0,99\text{ m}$
Přímost	$\leq 15\text{ mm}$ na 7,5 m délky role
Tloušťka	4,2 mm $\pm 15\%$
Odolnost proti vnějšímu působení požáru *platí pro testované vrstvené systémy	$B_{\text{root}}(t_1)$
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost: vodotěsná při tlaku	$\geq 10\text{ kPa}$ (metoda A)
Pevnost v tahu: - podélný směr prodloužení - příčný směr prodloužení	550 $\pm 150\text{ N/50 mm}$ (4 ± 2) % 300 $\pm 150\text{ N/50 mm}$ (4 ± 2) %
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD
Trvanlivost: odolnost proti stékání za vyšších teplot	(80 ± 10) $^{\circ}\text{C}$
Referenční dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Tepelně stabilní
- Upevňuje se natavením



7 LET SYSTÉMOVÁ
ZÁRUKA



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



TEPELNĚ STABILNÍ

POUŽITÍ

- Vrchní vrstva ve vícevrstevných střešních krytinách na stabilních podkladech
- V jednovrstevných systémech pro renovaci asfaltových krytin na stabilních podkladech



NA STŘECHY



RENOVACE
ASFALTOVÝCH KRYTIN



NATAVENÍ

BALENÍ

Polsko

- Délka role: 7,5 m
- Množství na paletě:
24 rolí (180 m²)

Export

- Délka role: 7,5 m
- Množství na paletě:
24 rolí (180 m²)

NÁVOD K POUŽITÍ

▪ **PODMÍNKY POUŽITÍ**

Izolace s použitím asfaltové membrány **NEXLER STANDARD V60 S42H** by měla být provedena podle technického projektu, v souladu s platnými stavebními předpisy a podrobnými směrnicemi pro projektování a provádění izolace obsaženými v Izolačních systémech NEXLER a v Technickém listu.

Montáž asfaltových pásů by měla být prováděna při okolní teplotě nad +5°C a tento požadavek platí pro denní a noční dobu.

Izolační práce by se neměly provádět za silného větru a srážek.

▪ **PŘÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí splňovat následující požadavky:

- suchý podklad (bez viditelných stop vlhkosti a ztmavnutí způsobeného vlhkostí),
- čistý povrch (povrch je zbaven volných částic, prachu, olejových skvrn, mastnoty a jiných nečistot),
- hladký povrch (lokální nerovnosti a prohlubně povrchu nepřesahující ± 5 mm),
- rovný povrch (mezery mezi povrchem podkladu 4 m dlouhou latí uloženou na betonovém podkladu nepřesahují 10 mm),
- přípustný sklon střechy min. 1%.

Před natavením modifikovaného asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S42H** se doporučuje penetrovat betonový penetračním nátěrem asfaltovými prostředky na bázi rozpouštědel, např. NEXLER Penetrator G7, nebo asfaltovými prostředky na bázi vody, např. NEXLER BITFLEX Primer.

▪ **KONTROLA PRODUKTU**

Výrobek by neměl vykazovat žádné nedostatky. Role by měla být rovnoměrně svinutá, bez ohybů.

▪ **PŘÍPRAVA PRODUKTU**

Pokud je nutné provést pokládku při nízkých okolních teplotách, doporučuje se před instalací skladovat role ve vytápěných místnostech při teplotě minimálně +18°C po dobu 24 hodin.

▪ **APLIKACE**

Asfaltový pás **NEXLER STANDARD V60 S42H** se připevňuje natavením na podkladní asfaltový pás nebo na napenetrovaný původní asfaltový pás. Aplikace by měla být provedena po úplném zaschnutí (nebo vytvrzení) základního nátěru.

Následkem zahřívání jak podkladu, tak spodní strany asfaltového pásu hořákem dojde k roztavení tenké ochranné plastové fólie, roztavení asfaltu a rovnoměrně rozvinutý asfaltový pás se přilepí k podkladu. Je nutné zachovat přesah asfaltových pásů o šířce min. 8 cm podél pásu a přesah min. 12 cm na spoji kolmém k délce pásu. Po celé délce navařeného přesahu je nutný výtok asfaltové hmoty cca 0,5 - 1 cm.

▪ **KONTROLA PROVEDENÍ**

Při odběru zkontrolujte:

- správné natavení přesahů - je vyžadováno průběžné natavování asfaltové hmoty na přesahu,
- přilnavost asfaltového pásu k podkladu,
- správnost provedení detailů.

ZÁRUKA

Výrobce NEXLER sp. z o. o. poskytuje přímému kupujícímu asfaltových pásů **NEXLER STANDARD V60 S42H**:

- speciální záruku na materiál 7 let, v případě dvouvrstvé krytiny na betonový podklad a použití penetračních nátěrů firmy NEXLER sp.z o.o.,
- standardní záruku na materiál 4 let v případě dvouvrstvé krytiny nebo 2 let na původní starý asfaltový pás.

Podrobnosti o záruce poskytnuté kupujícímu jsou uvedeny v záručním listu.

NÁŘADÍ A ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Pokrývačský plynový hořák, odvíječ asfaltových pásů.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Role asfaltových pásů **NEXLER STANDARD V60 S42H** jsou před rozvinutím zajištěny balícími páskami. Každá role má etiketu, na které se nacházejí požadované údaje. Role jsou umístěny svisle na dřevěných průmyslových paletách a zabaleny do fólie.

Při přepravě i skladování musí být role asfaltových pásů chráněné před vlhkostí, před slunečním zářením a uloženy ve svislé poloze v jedné vrstvě tak, aby se zabránilo jejich pohybu a poškození.

Role asfaltových pásů by měly být skladovány na rovném povrchu a ve vzdálenosti min. 120 cm od radiátorů.

Při přepravě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu.

UPOZORNĚNÍ

Práce provádějte v souladu s technickými podmínkami, pokyny výrobce, normami a předpisy BOZP.

Před natavováním vrchních asfaltových pásů se ujistěte, že se další rozvinutá role neliší v odstínu posypu. Posyp je přírodní surovina a může se lišit odstínem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před použitím si přečtěte podrobné podmínky použití produktu.

Garantujeme kvalitu našich materiálů při dodržení našich prodejních a dodacích podmínek.

Pro budovy se speciálními požadavky, na které se nevztahuje tento návod, poskytujeme našim zákazníkům vlastní profesionální poradenskou službu.

Výrobce nemá žádný vliv na nesprávné použití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsanych podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na kvalitu dodaného

produktu. Správné a tím i efektivní použití přípravku je mimo naši kontrolu.

Výrobce, ani jeho autorizovaný zástupce neručí za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování produktu.

Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni poskytovat pouze technické informace dle tohoto Technického Listu. Informace, které se liší od informací obsažených v tomto listu, by měly být potvrzeny písemně.

V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s výrobcem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DATUM VYDÁNÍ

Tento Technický list byl vydán dne 05.03.2025.

Jakmile vydáme nový Technický List, ztrácí tento návod svou platnost.

DETAILY

Pokrytí na betonovém podkladu



1. Betonový podklad provedený se sklonem
2. Bitumenový základní nátěr NEXLER BITFLEX Primer
3. Podkladní asfaltové pásy NEXLER STANDARD V60 S30
4. Vrchní asfaltové pásy **NEXLER STANDARD V60 S42H**