

Covernit samolepící asfaltový
šindel v roli

TECHNICKÝ LIST



Samolepící asfaltový šindel v roli je kvalitní modifikovaný (APP) asfaltový samolepící pás s nosnou vysoce pevnostní netkanou PE rohoží, který slouží jako finální vrstva pro zahradní stavby, a to bez nutnosti podkladních pásů. Také ho lze využít jako finální vrstvu pro obytné budovy, ale pouze v souvrství s vhodným podkladním asfaltovým pásem. Pás lze tak použít na šikmé střechy, pergoly nebo altány a různé zahradní přístřešky a kůlny. Povrch pásu je opatřen přírodním minerálním posypem, který je uspořádán tak, aby věrohodně napodoboval střešní šindel, tzv. bobrovku. Spodní strana pásu je celoplošně samolepící.

TECHNICKÝ LIST

Covernit samolepící asfaltový šindel v roli

bobrovka šedá 1x10 m

bobrovka červená 1x10 m



POUŽITÍ	Finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště v kombinaci s vhodným podkladním asfaltovým pásem. Jednovrstvé použití pro jednodušší stavby (např. kúlny, altány, garáže).		
POVRCH	Minerální granule		
SPODNÍ STRANA	Celoplošně samolepící, opatřena PP separační fólií		
NOSNÁ VLOŽKA	PE rohož		
SKLADOVÁNÍ	Role skladujeme ve svislé poloze mimo dosah tepla a slunečního záření		
ZPŮSOB POUŽITÍ	Zpracování lepením na vhodný podklad		
VLASTNOST	METODA	JEDNOTKA	HODNOTA (TOLERANCE)
ZJEVNÉ VADY	TS EN 1850-1	-	Bez zjevných vad
TLOUŠTKA	TS EN 1848-1	mm	3,2 (± 0,2)
ŠÍŘKA X DĚLKA	TS EN 1848-1	m	1 x 10 (± 1%)
PŘÍMOST	TS EN 1848-1	-	Vyhovuje
VODOTĚSNOST 10 KPA (METODA A)	TS EN 1928		Vyhovuje
VLASTNOSTI PŘENOSU VODNÍCH PÁR	TS EN 1931	-	20 000 (min.)
REAKCE NA OHEŇ	TS EN 13501-1	třída	E
VNĚJŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST	TS ENV 1187	třída	Broof
	TS EN 13501-5		
SMYKOVÁ ODOLNOST SPOJE	TS EN 12317-1	N/50mm	350/550 (-20%)
PEVNOST V TAHU (PODÉLNÁ)	TS EN 12311-1	N/50mm	600 (-%20)
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ (PODÉLNÉ)	TS EN 12311-1	%	45 (-15)
PEVNOST V TAHU (PŘÍČNÁ)	TS EN 12311-1	N/50mm	400 (-%20)
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETRŽENÍ (PŘÍČNÉ)	TS EN 12311-1	%	45 (-15)
ODOLNOST PROTI NÁRAZU (METODA A)	TS EN 12691	mm	1 200 (min.)
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU ZATÍŽENÍ (METODA B)	TS EN 12730	kg	20 (min.)
ODOLNOST PROTI ROZTRŽENÍ	TS EN 12310-1	N	200 (-30%)
PRUŽNOST PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ	TS EN 1109 - horní povrch	°C	-5 (max.)
	TS EN 1109 - spodní strana	°C	-5 (max.)
	EN 1296 - umělé stárnutí	°C	-5 (-0; +10)
PRŮTOKOVÝ ODPOR PŘI ZVÝŠENÉ TEPLOTĚ	TS EN 1110	°C	110 (min.)
	EN 1296 - umělé stárnutí	°C	110 (-10)
ROZMĚROVÁ STABILITA	TS EN 1107-1	%	0,5 (max.)
PŘÍLNAVOST GRANULÍ	TS EN 12039	%	10 (max.)
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	-	-	neobsahuje