

LEPIDLO NA DŘEVO D3 VODĚODOLNÉ 67A

Určeno k lepení všech druhů dřev s nároky na odolnost vůči působení zvýšené vlhkosti. Snadno zpracovatelné, po vytvrzení transparentní. Vysoká pevnost spoje, voděodolné, třída D3 dle DIN EN 204.

Technická data:

Báze	PVAC disperze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Otevřený čas*	8 min.
Doba stlačení*	nejméně 2 hod.
Síla stlačení	cca 1 - 2 kg/cm ²
Obsah sušiny	49-51 %
pH	2,5-3,5
Minimální teplota lepení	+5°C
Viskozita	8000-15000 mPas
Vodovzdornost**	D3
Spotřeba	plošné lepení 80-120g/m ² , montáž 160-180 g/m ²

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po vytvrzení průhledné
- silné přilnutí k materiálu
- odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204

Příklady použití:

- lepení dřeva zvláště vhodné pro lepení tvrdých dřev (dub, exotické dřeviny apod.)
- lepení dřeva, dřevotřísky, překližky, lepenky, apod.
- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením vody nebo zvýšené vlhkosti na lepený spoj
- interiérové aplikace v prostorách s dlouhodobým působením zvýšené vlhkosti
- exteriérové aplikace, které nejsou přímo vystaveny působení povětrnosti
- výroba okenních a dveřních ráků, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkosti, že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D3 dle EN 204
- konstrukční lepení jako jsou spoje pero-drážka, perforované desky, přířezy apod.

Provedení:

Barva: bílá, po vytvrzení transparentní

Balení: plastové láhve 250 g, 750 g

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

Podklady: dřevo, papír, karton, většina dalších porézních materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.

Nedodržení uvedených podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování lepidla a nižší konečné pevnosti spoje.

Příprava povrchu: pro zvýšení pevnosti spoje hladké styčné plochy zdrsňte např. brusným papírem

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.



Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo naneste na připravený podklad štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, lepené díly ihned spojte a stlačte po dobu 2 až 4 hodin.

Pracovní teplota: teplota lepidla a lepených povrchů by měla být ideálně mezi +18°C až +20°C. Čas vytvrzení závisí na druhu lepeného dřeva, vlhkosti, teplotě, množství lepidla a povaze lepeného povrchu.

Čištění: čerstvé lepidlo vodou, vytvrzené mechanicky

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka:

Lepidlo neředte