



Technický list

TL 06.79r Fighter armovací tkanina

Produkt

Je vyrobena ze sklovláknitých pramenů a jednoduchých sklovláknitých přízí, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi polymerních (akrylátových) disperzí odolných alkalickému prostředí.



Vlastnosti

- Pro zateplovací systémy ETICS, zvyšuje kvalitu systému
- Vyztužování (armování) vnitřních a vnějších omítek
- Výborná pro vyztužení hydroizolačních nátěrů
- Odolává alkalickému prostředí
- Odpovídá evropskému schválení dle EAD 040016-01-0404
- Ideální do cementových lepidel při nestabilních podkladech
- Vysoká pevnost v tahu, zvyšuje ohybovou pevnost

Použití

- Vyztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn van a sprchových koutů apod.
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady
- Vkládání do střešních hydroizolačních nátěrů, do asfaltových vodou ředitelných izolací, jednosložkových a dvousložkových hydroizolačních nátěrů.

Technické údaje

Gramáž	g/m ²	140 (± 5 %)
Tloušťka	mm	0,46 (± 0,02 mm)
Světlost ok	mm	4,8 x 5,0 (± 0,5 mm)
Průměrná velikost ok	mm	3,8 x 4,6 (± 0,5 mm)
Šířka role	mm	1000 (± 1 %)
Pevnost v tahu – osnova	N/mm	≥ 32
Pevnost v tahu – útek	N/mm	≥ 36
Prodloužení – osnova	%	≤ 3,58 %
Prodloužení – útek	%	≤ 3,25 %
Pevnost v tahu po stárnutí – osnova	N/mm	≥ 22
Pevnost v tahu po stárnutí – útek	N/mm	≥ 36
Prodloužení po stárnutí – osnova	%	≤ 2,64 %
Prodloužení po stárnutí – útek	%	≤ 3,34 %
Obsah organických látek	%	17 (± 4 %)
Obsah popela	%	83 (± 4 %)

Balení

- Role – 1 x 50 m

Barva

- Bílá



Den Braven

Spalné teplo Q_{PCS}	MJ/kg	$\leq 6,16 (\pm 5 \%)$
Skladovateľnosť	Skladovať v suchu a ve svislé poloze. Chránit před UV	

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 2.1.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.