



Detail produktu

APEKO lepidlo na běžné tapety V1306, 1 kg

Apeko V1306 **lepidlo na běžné tapety** k lepení různých druhů tapet **v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, dřevěné materiály** a podobné. Tapetové lepidlo Apeko lze dále využít jako tekuté klíždlo pro malířské přípravky. Disperzní tekuté lepidlo na tapety je vhodné na papírové tapety, tapety PVC s papírovou podložkou, tapety reflexní a dekorační papíry.

Vlastnosti lepidla na tapety:

- vysoká počáteční přilnavost
- vhodné pro lepení tapet reflexních, papírových, PVC s papírovou podložkou
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné lepení tapet Rauhfaser
- tekuté lepidlo na tapety

Použití lepidla na tapety:

K lepení reflexních, papírových a PVC tapet s papírovou podložkou v interiérech na dřevo, kov, beton, omítky, aglomerované dřevěné materiály a jim podobné podklady. Alespoň jeden z lepených materiálů nebo podkladů musí být savý. Dále lze lepidlo použít jako tekuté klíždlo pro malířské přípravky.

Vydatnost lepidla na tapety

Spotřeba 140 až 190 g/m², 5 až 7 m² natřené plochy na 1 kg.

Ředění lepidla na tapety:

Voda ředitelné

Doporučené způsoby aplikace lepidla na tapety:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo speciálním zařízením.

Příprava podkladu pro lepidlo na tapety:

Jak lepit tapety na zed? Podklad pro lepidlo na tapety musí být pevný, suchý, rovný, hladký, bez trhlin a čistý. Kov má být opatřen vhodným základním antikoročním nátěrem. Na běžné stavební podklady (omítky, beton, dřevovláknité desky atd.) se tapetuje přímo. Je-li podklad natřen klíženým malířským nátěrem, musí se tento nátěr odstranit (namočením a oškrábáním). Ke zpevnění podkladu a jeho penetraci se používá lepidlo na tapety zředěné až pětinasobným množstvím vody. Penetrační nátěr musí minimálně 2 hodiny zasychat. Větší nerovnosti je nutné nejdříve vyspravit sádkou. Takto vyspravený podklad je nutné před zahájením tapetování přebrousit.

Příklad pracovního postupu:

Podle typu tapet se lepidlo ředí – papírové tapety 2:1 s vodou tj. 1 kg lepidla zředíte 0,5 l vody, PVC tapety 3:1 s vodou, tj. 1 kg lepidla zředíte 0,33 l vody), na reflexní tapety se lepidlo neředí.

Vlastní tapetování:

Před samotným lepením tapet na zeď si tapety před lepením nastříhejte na potřebnou délku. Tapety se namočí na 3–10 minut do vody. Na připravený podklad se nanese lepidlo na tapety Apeko a po 2 minutách se začne s lepením. Tapety se lepí odshora dolů a vyhlazují se měkkým kartáčem, houbou nebo gumovým válečkem, přebytek lepidla se odstraní vlhkou houbou nebo hadříkem. Takto nalepené tapety lze po 5 dnech zlehka omývat (pokud jsou nalakovány) vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Teplota podkladu a okolního prostředí nesmí být při aplikaci menší než +10 °C.

Složení lepidla na tapety:

Viskózní roztok obsahující akrylátovou disperzi a roztok derivátu celulózy ve vodě s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek.

EAN:	8591235024715
Obj. číslo:	500849
Použití lepidla:	Lepidlo na tapety
Balení lepidla:	Kelímek
Typ povrchu:	Savé k nesavému
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Apeko
Hmotnost	1,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/apeko-v1306-lepidlo-na-bezne-tapety-1-kg